

# Styria Wandglätter

## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Spachteln, Ausbessern, Ausplanieren, Verfugen Styria Wandglätter ist eine werksgemischte, gebrauchsfertige, thixotrope, universell einsetzbare Spachtel- und Glättmasse für Innenwände bzw. Decken auf Beton, Putz und Gipskarton Untergründen. Haftet ausgezeichnet in dünner und dicker Schichtstärke.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- direkt zu verarbeiten</li><li>- schleifbar</li><li>- überstreichbar</li><li>- gebrauchsfertig</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Maximale Korngröße: 0,2mm Glanzgrad: matt
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kalkhydrat, Füllstoffe, Wasser, Additive und Bindemitteldispersion.
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: ca. 1,70 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: ohne Angaben pH-Wert: ca. 12 - 13
<b>Lagerung:</b> frostfreien	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber Räumen 2 Jahre lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungs- +5°C bedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz, Holz etc. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet!  Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
<b>Untergrund- vorbehandlung:</b> oder  Farben	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Die Styria Wandglätter Spachtelmasse kann auf trockenem schwach angefeuchtetem Untergrund aufgebracht werden. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden. Die Styria Wandglätter ist chemisch neutral aufgebaut, sodass alle und Kleber verwendet werden können. Behält nach dem Trocknen seine Form.
<b>Auftragsverfahren:</b>	Spachtel oder mit einer Glättkelle.

<b>Verdünnung:</b>	Styria Wandglätter ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 4 – 8 (1 mm) Stunden. Kann nach dem Trocknen mit Sandpapier geschliffen werden.
<b>Verarbeitung:</b> einer die	Das Material kurz aufrühren, übermischen vermeiden. Danach mit einer rostfreien Spachtel oder Glättkelle auftragen. Bei Auftragsstärke über 0,5cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen wird. Beim Spachteln ist zu achten, dass die Struktur dem vorliegenden Putz entspricht (gegebenenfalls aufräumen).
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 1,5 kg Spachtelmasse pro m <sup>2</sup> / mm.
<b>Besondere Hinweise</b>	
Nur kurz aufrühren. Das Material ist thixotrop eingestellt (je länger und intensiver gemischt wird, desto dünner wird die Konsistenz – nach einer längeren Standzeit, dickt das Material im Eimer wieder an).	
<b>Sicherheitsratschläge</b>	
Die Styria Wandglätter reagiert alkalisch. Kontakt mit Augen und empfindlicher Haut ist zu vermeiden. (Augen-, Gesichts- und Handschutz verwenden). Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene sind zu beachten (siehe Sicherheitsdatenblatt).	
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
<b>Entsorgung</b>	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 08 01 19* entsorgen. ARA Lizenznr.: 2535	
<small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small>	
<p>Malervereinigung eGen  Evangelimanngasse 5, 8010 Graz  +43 316/471325 - 0</p>	
Letzte Überarbeitung: Februar 2021	