

# Styria Naturweiss



## Technisches Merkblatt

<b>Verwendungszweck:</b> mit einer  geeignet	Die Styria Naturweiss ist eine neuentwickelte Innenfarbe speziellen Rezeptur auf besonders umweltschonender Basis. Styria Innendispersion ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet und schafft eine angenehme Raumatmosphäre für höchste Wohnansprüche.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- umweltschonend</li><li>- wasserdampfdurchlässig</li><li>- atmungsaktiv</li><li>- besonders Raumlufschonend</li><li>- abtönbar</li><li>- wasserverdünnbar</li><li>- perfekte und leichte Verarbeitung</li><li>- hohe Deckkraft – Malerqualität</li><li>- saubere Raumluft da emissions- und lösemittelfrei</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> / l Glanzgrad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein ( <100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Vinylacetat - Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: ca. 1,59 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: 21.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: ca. 8,70
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel -

pulverform). Saugende und sandende Untergründe mit einem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreibende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen.

**Auftragsverfahren:**

Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:

**Spritzen Airless:**

Spritzwinkel: 50°C  
Düse: 0,53 – 0,63 mm  
Druck: 150 bar  
Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

**Verdünnung:**

Voranstrich unverdünnt bzw. max. mit 5 - 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt.

**Trockenzeit:**

Nach ca. 4 – 5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.

**Verarbeitung:**

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbe ist streichfähig eingestellt. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.

**Ergiebigkeit:**

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 7 m<sup>2</sup> / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

### **Besondere Hinweise**

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

### **Sicherheitsratschläge**

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### **Entsorgung**

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.