

VERWENDUNGSZWECK:

FARBMITTEL / PIGMENTPRÄPARATION AUF ORGANISCHER UND ANORGANISCHER BASIS ZUM EINFÄRBen ODER ABTÖNEN UNTERSCHIEDLICHER BESCHICHTUNGSSTOFFE UND MATERIALIEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BINDEMITTELFREIE, HOCHKONZENTRIERTE ABTÖNPASTE; NICHT PUR VERWENDBAR!
LEICHT EINZUARBEITEN. ALLE PINTASOL-FARB-TÖNE SIND UNTEREINANDER MISCHBAR!

E-L TYPEN: NUR FÜR INNENANSTRICHE GEEIGNET!

E-WL TYPEN: LICHT- UND WETTERECHT, FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN GEEIGNET!

ZUSAMMENSETZUNG:

WÄSSRIGE, 1,2-PROPANDIOLHALTIGE DISPERSION MIT HOCHWERTIGEN ERD-, MINERAL- UND METALLOXYD-PIGMENTEN. GENAUERE INHALTSANGABEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM JEWELIGEN SICHERHEITSDATENBLATT.

VERARBEITUNG:

PINTASOL-ABTÖNPASTEN SIND FROST- UND WÄRMEBESTÄNDIG. BITTE BEACHTEN FOLGENDES: SOLLTE PINTASOL DURCH KÄLTEINWIRKUNG VERDICKEN ODER GEFRIEREN, SO IST ES BEI RAUMTEMPERATUR LANGSAM AUFGUTAUEN UND KURZ UMZURÜHREN. PINTASOL IST DANACH WIEDER GEBRACUHSFÄHIG.

VORRÜBERGEHENDES STOCKEN DURCH TEMPERATUREINFLUSS MACHT PINTASOL-ABTÖNPASTEN NICHT UNBRAUCHBAR!

EIN OPTIMALES ERGEBNIS UND DIE HÖCHSTE QUALITÄT WERDEN DURCH SORGFÄLTIGES EINRÜHREN MIT EINEM RÜHRGERÄT ERZIELT.

GRUNDSÄTZLICH SIND VORVERSUCHE NOTWENIG, UM EINE UNVERTRÄGLICHKEIT ZUM BESCHICHTUNGSSTOFF AUSSCHLIESSEN ZU KÖNNEN UND UM DIE GEWÜNSCHTE FARBSTÄRKE SOWIE DEN FARBTON ZU ERMITTELN!

TECHNISCHE DATEN:

FORM: PASTÖS, FLIESSFÄHIG

DICHTE: JE NACH FARBTON: 1,06 - 2,16 g/cm³ (20°)

LÖSLICHKEIT IN WASSER: MISCHBAR (20°C)

SIEDEPUNKT: >80°C

pH-WERT: JE NACH FARBTON 7,2 - 8,9 (20°C) IN 10%IGER WÄSSRIGER ANSCHLÄMMUNG

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: OBJEKT- UND LUFTTEMPERATUR NICHT UNTER +5°C

LAGERKLASSE: 12 (NICHTBRENNBARE FLÜSSIGKEITEN).

HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG: BEI SACHGEMÄSSER VERWENDUNG UND HANDHABUNG SIND KEINE BESONDEREN MASSNAHMEN ERFORDERLICH.

LAGERUNG / HALTBARKEIT:

FROSTFREI, TROCKEN UND VERSCHLOSSEN LAGERN. BEI SACHGEMÄSSER HANDHABUNG (U.A. VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN) MINDESTENS 36 MONATE LAGERSTABIL.
WEITERE INFOS SIND DEM SICHERHEITSDATENBLATT ZU ENTNEHMEN.

EMPFOHLENE ZUGABEMENGEN UND GENAUE ANWENDUNGSGBIETE:

DIE MAXIMALE ZUGABEMENGE IST JE NACH ART DES ANSTRICHMITTELS UNTERSCHIEDLICH, SOLLTE ABER GRUNDSÄTZLICH **10% NICHT ÜBERSTEIGEN**. DIE HOHE FÄRBEKRAFT VON PINTASOL GARANTIERE JEDOCH SCHON BEI GERINGER ZUGABE BESTE ERGEBNISSE!
BEACHTEN SIE DABEI DIE HINWEISE AUF DEN ETIKETTEN UND IN DER FARBTONKARTE, SOWIE FOLGENDE **ZUGABEHÖCHSTMENGEN** FÜR:

DISPERSIONEN CA. 10%;

LACKE CA. 5-8%;

(BEI AROMATENARMEN ODER -FREIEN LACKEN NUR DIE OXYDFARB-TÖNE VERWENDEN!)

ACRYL-LACKE CA. 6%;

FARBLOSE ANSTRICHMITTEL, LASUREN, BEIZEN, POLITUREN, HOLZWACHSE CA. 3-5%;

SILIKAT- UND SILICONHARZMATERIALIEN CA. 3% (NUR OXYD-FARB-TÖNE VERWENDEN!).

IN DER REGEL SIND FOLGENDE MATERIALIEN MIT PINTASOL ABTÖNBAR:

SÄMTLICHE KUNSTHARZ-, KUNSTSTOFF-, HEIZKÖRPER-, SEIDENGLANZ-, CHLORKAUTSCHUK- SOWIE HAMMERSCHLAGLACKE. NITRO- UND KOMBI-LACKE SOWIE ALKYDHARZ- UND 1+2 KOMP. ACRYL-LACKE, DISPERSIONEN, KUNSTHARZPUTZE, FÜLLER, VORLACKE, EMULSIONS-FARBEN, SYNTH.-LATEX-FARBEN, WASSERDISPERSIONS-LACKE, SPACHTEL-, FASER-, FÜLLSTOFFE, LASUREN, BEIZEN UND HOLZWACHSE.

BEACHTEN SIE ZUEM FOLGENDE EMPFEHLUNG:

IN AROMATENARMEN ODER AROMATENFREIEN LACKEN, IN SILICAT- UND SILICONHARZ-MATERIALIEN, IN ALLEN MINERALISCH ABBINDENDEN BAUSTOFFEN, IN ISOLIER- UND ABSPERRFARBEN, IN LÖSEMITTELHALTIGEN FASSADENFARBEN SOWIE IN KALK- UND ZEMENTBODENFARBEN **NUR DIE OXYD-FARB-TÖNE VERWENDEN**.

NICHT ALLE ANSTRICH- UND BESCHICHTUNGSMITTEL SIND GRUNDSÄTZLICH ABTÖNBAR! BEI SPEZIALMATERIALIEN KANN ES, JE NACH TYP BZW. FABRIKAT, ZU UNVERTRÄGLICHKEITEN KOMMEN.

DESHALB SIND PINTASOL-FARBPASTEN -DIE KEINE OXYD-PIGMENTE ENTHALTEN- NUR BEDINGT EINSETZBAR IN LÖSEMITTELHALTIGEN DISPERSIONEN UND FASSADENFARBEN AUF PLIOLITE- ODER POLYMERISATHARZBASIS, ELASTISCHEN ANSTRICHMITTELN, POLYESTERN, 1- UND 2-KOMP.POLYURETHAN-LACKEN SOWIE EINBRENNLACKEN.

GRUNDSÄTZLICH VORVERSUCHE UND AUFREIBEBROBEN MACHEN!

ACHTUNG:

PINTASOL NICHT VERSCHLUCKEN! VOR KINDERN IN SICHERHEIT BRINGEN!

DIE %-ANGABEN AUF DER PINTASOL-FARBTONKARTE BEZIEHEN SICH AUF PINTASOL-ZUGABEMENGEN **NACH GEWICHT** IN EINEM WEISSLACK MITTLERER QUALITÄT.

ACHTUNG:

BEI BESCHICHTUNGSSTOFFEN MIT UNTERSCHIEDLICHEM GEHALT AN WEISS- PIGMENTEN, ERGEBEN SICH TROTZ GLEICHER PINTASOL-ZUGABEMENGE UNTERSCHIEDLICH STARKE FARB-TÖNE!